



Av. Diego Díaz de Berlanga #456 Col. Santo Domingo,
San Nicolás de Los Garza, N.L. CP. 66447

ventas@homersis.com

81-22-61-33-89

81-22-35-89-61

www.homersis.com

ESPUMA DE NEOPRENO

Descripción:

Es un aislante muy amigable con el medio ambiente. NO posee CFC, es flexible, elástico, térmico y su color es negro.

La estructura de celda cerrada del rollo permite que el producto funcione como un efectivo retardador de transmisión de vapor de agua. Se considera un retardador bajo en transmisión de vapor en la mayoría de los usos y aplicaciones por lo que no requiere una protección adicional contra vapor de agua. Sin embargo cuando el aislante se instala en superficies de muy baja temperatura o cuando está expuesto constantemente a un ambiente de muy alta humedad y temperatura, es recomendable aplicar una protección adicional que disminuya la transmisión de vapor de agua.

Características Físicas	GF-Ther, rollo	Met. Prueba
conductividad termira (k) 90 °F (32 °C) Temperatura Media	.282 (.041)	ASTMC 177
BTU-intr-Ft2- °F (W/mk) 75 °F (24 °C) Temperatura Media	.277 (.040)	ASTMC 177
50° F (10 °C) Temperatura Media	.270 (.039)	ASTMC 177
Alcance de temperatura superior de operación inferior	220 °C (104 °C) (-) 70°C (-)57°C	
Permeabilidad de vapor de agua capa seca Perm-in	0.1	ASTM E 96
Absorción de agua por volumen	2%	ASTM C 411
Resistencia al Ozono	Pasa	ASTM D 1171
Factor resistente a la difusion del vapor agua ft	> 5000	
Factor de resistencia a los químicos y solventes	B u e n o	
Resistencia al moho/erosion de aire	Pasa	UL 181

